

# AEROSEAL®



## AEROSEAL®

Spezialkleber zum Verkleben  
von **AEROFLEX®**-Dämmstoffen

# AEROSEAL®

## Spezialkleber zum Verkleben von AEROFLEX®-Dämmstoffen



### Lieferbare Gebinde

AEROSEAL-TF	
Temperaturbeständigkeit	bis 105 °C
Pinseldose	200 g
Dose	700 g
Kanne	2000 g
AEROSEAL-TF/HT	
Temperaturbeständigkeit	bis 150 °C
Pinseldose	200 g
Dose	700 g
Kanne	2000 g

### Verarbeitungs- und Lagertemperatur:

Die günstige Temperatur für Lagerung und Verarbeitung sollte im Bereich zwischen +15 und +25 °C liegen.

Unter +10 °C sollte der Kleber nicht verarbeitet werden.

Kleben auf heißem oder kaltem Untergrund unbedingt vermeiden. Nicht bei Sonneneinstrahlung verarbeiten. Der Sonneneinstrahlung ausgesetzte frische Klebenähte sind mit Isolierband abzudecken.

### Verklebung:

Bei der Verklebung muss der Kleber noch eine Klebrigkeit zeigen, darf aber bei der „Fingerprobe“ keine Fäden mehr ziehen. Die Verklebungen sind nicht unter Spannung, sondern gestaucht durchzuführen. Das Material kurz und kräftig zusammendrücken. Anlagen mit Wärmebelastung sollten nicht vor 36 Stunden in Betrieb genommen werden. Die Klebestellen sind weitgehend kälte- und wärmeresistent. Bei höheren Temperaturen über 105 °C empfehlen wir den Kleber AEROSEAL-TF/HT.

### Verarbeitungshinweise:

Spezialkleber zum Verkleben von flexiblen AEROFLEX-Dämmstoffen in Schlauch- und Plattenform. Klebt auch auf Metall wie Stahlblech, verzinktes Blech, VA-Stahl, Aluminium u. a.

### Kleberauftrag:

Vor Gebrauch gut umrühren. Beidseitig mit einem Pinsel dünn auftragen. Bei großflächigen Verklebungen ist auch Spritzauftrag möglich (2 mm Düse, 4 atü Druck).

### Ablüftzeit:

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeitsverhältnissen zwischen 3 und 15 Minuten.



Eastern Polymer Industry Co., Ltd./Aeroflex International Co., Ltd.  
Industriefläche ca. 1 Mio. m<sup>2</sup>

**AEROFLEX® GmbH**

Im Lehrer Feld 30 • DE-89081 Ulm  
Telefon +49 - 731 - 932 92 30 • Telefax: +49 - 731 - 932 92 33  
Internet: www.aeroflex.de • E-Mail: info@aeroflex.de



**EASTERN POLYMER INDUSTRY CO., LTD.**

770 MU 6, TEPARAK RD., TEPARAK, SAMUTPRAKARN 10270, THAILAND  
TEL: +(662) 383 6599 · FAX: +(662) 383 6531, 759 5550  
E-mail: marketing@aeroflex.co.th · http://www.aeroflex.co.th